

dünnflüssig	
Basis	Ethyl Cyanacrylat
Farbe	transparent
Viskosität 20°C	35-70 mPa.s
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Handfestigkeit Aluminium	5-15 Sekunden
Handfestigkeit Gummi	5-10 Sekunden
Endfestigkeit	24 Stunden
Max. Spaltfüllvermögen	0,07 mm
Temperaturbeständigkeit von	-50°C bis +80 °C
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177	0,1
Zugscherfestigkeit DIN 53283	21 N/mm <sup>2</sup>
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C	12 Monate
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	
<b>REACH registriert</b>	
<b>Nicht</b> enthalten in diesem Produkt:	
Amine, Benzol, Benzolperoxid, Biozide, Bisphenol, DEHP, Erdnussöl, Halogen, Latex, Nanopartikel, persistente, perfluorierte oberflächenaktive Substanzen, PFOA, PFOX, Phtalate, Silikon	
Verarbeitungshinweise:	
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. BlitzFix dünn und einseitig auftragen, anschließend die zu verbindenden Teile fügen und zusammenpressen. BlitzFix härtet bei Raumtemperatur und unter Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser BlitzFix AKTIVATOR SPRAY eingesetzt werden. Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon müssen die Teile mit z.B. unserem BlitzFix PRIMER NR. 7 vorbehandelt werden.	

**Ziegelhausweg 1 | D-89597 Munderkingen | Tel. 07393/8968630 | [info@blitzfix.com](mailto:info@blitzfix.com)  
[www.blitzfix.com](http://www.blitzfix.com)**

Materialkombinationen	BlitzFix - dünnflüssig
<b>Werkstoff</b>	
Metall	++
Kunststoff*	++
Gummi	++
EPDM-Elastomere	+
Holz	
Glas/Keramik	+
Leder	+
Besonderheit	○ Universell
+ geeignet ++ bevorzugt geeignet	
Lagerung	Kühl, trocken und dunkel Optimale Temperatur: 6°C - 8°C
<b>RoHS konform</b>	
Verpackungseinheiten	Artikelnummer
1 Flasche á 20 g	HK 06
1 Flasche á 50 g	HK 10
Weitere Gebinde auf Anfrage	

**Ziegelhausweg 1 | D-89597 Munderkingen | Tel. 07393/8968630 | [info@blitzfix.com](mailto:info@blitzfix.com)  
[www.blitzfix.com](http://www.blitzfix.com)**